

Résine bi composant pour réparation d'enrobé

Externe

Réf : 27366



Caractéristiques :

- Matière :
 - Produit de réparation d'enrobé bi-composant base de résine méthacrylate fluide et teintée dans la masse.
- Liant : méthacrylate contenant des charges de 1,25-2,5
- Densité : XP-P-98 633 : 2,00 kg/l
- Teneurs en cendres NFT 30-012 : 70%
- Extrait sec LCPC PMA-ME5 : 86%
- Couleur : Noir
- Dosage :
 - Saupoudrage noir silicate : 2 à 3 Kg/m²/mm
 - Graviers : 10 à 50 %
- Temps de séchage : 45 min à 25°C
- Durée de vie du mélange : 15 min à 20°C
- Matériel adéquat : spatule crantée ou lisse
- Pour le traitement :
 - Fines fissures supérieures ou égales à 5 mm.
 - Inégalités au niveau du sol
 - Cassures, trous ou crevasses dans l'enrobé
 - Nids de poule

Conditions d'utilisation :

- Utilisation en extérieur.
- Peut être stocker 6 mois maximum dans son emballage d'origine, non ouvert et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

Conditionnement :

Vendu en kit contenant résine + 1 sachet de durcisseur de 80 grammes

Quels sont les avantages de ce produit ?

- *Utilisation facilitée par la souplesse du produit*
- *Anti-glissance identique à celle d'un enrobé grâce aux granulats de Silicate*
- *Remise en circulation du lieu quasi-immédiate*
- *Durabilité exceptionnelle*